

漂白硫酸盐化学浆产品标准

文化纸用浆（BPW 浆）

质量保证值

项目	单位	指标	检验方法
白度	%	≥ 89.0	ISO 3688/ ISO 2470-1
尘埃度	mm ² /m ²	≤ 2.0	TAPPI T213

典型物理特性

PFI 打浆转数	0	1000	2000	3000	检验方法
加拿大游离度, mL	530±15	360±10	310±10	270±15	TAPPI T227
抗张指数, N.m/g	17.5±1.5	50.5±3.0	69.0±3.0	75.5±3.0	TAPPI T494
撕裂指数, mN.m ² /g	2.5±1.0	7.0±1.0	7.4±1.0	7.4±1.0	TAPPI T414
耐破指数, kPa.m ² /g	1.0±0.5	3.5±0.5	5.0±0.5	5.5±0.5	TAPPI T403
松厚度, cm ³ /g	1.9±0.2	1.5±0.1	1.4±0.1	1.3±0.1	TAPPI T411
不透明度,%	80.0±1.0	75.0±1.0	72.0±2.0	70.0±2.0	ISO 2471

其它参考指标

项目	单位	指标	检验方法
纤维长度(平均)	mm	0.70-0.80	纤维分析仪
纤维粗度(平均)	mg/m	0.05-0.06	纤维分析仪
纤维数量	Million/g	12.5-14.0	纤维分析仪
粘度	ml/g	700-800	ISO 5351

包装

小浆包基本尺寸			大件浆包基本尺寸		
高	mm	520	高	mm	2080
宽	mm	670	宽	mm	800
长	mm	800	长	mm	1340
风干重（约）	kg	265	风干重（约）	kg	2120